



RASAFINO

ISO44



CARATTERISTICHE TECNICHE

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento rasante in polvere, a granulometria finissima, per la rasatura e la finitura a bassissimo spessore, idoneo per l'utilizzo come sottofondo di pitture e vernici, a base di cemento, filler minerale, resine e additivi, di classe GP CSIV W1.

RASAFINO è un rasante finissimo spatolabile utilizzabile sia come sottofondo che come finitura per interni che presenta buone caratteristiche di protezione e regolarizzazione delle strutture, ideale per uso interno in pareti finite con un intonaco cementizio. RASAFINO è un substrato eccellente per tutte le pitturazioni.

LAVORABILITÀ La sua consistenza cremosa e leggera si mantiene invariata per un periodo sufficientemente lungo da permettere facilmente le riprese e le giunture, oltre a permettere l'esaurimento del materiale impastato in tutta tranquillità. La sua bassa viscosità permette lunghe sessioni di lavorazione senza affaticare eccessivamente l'operatore. Allo stesso tempo il prodotto può essere liscio a lungo fino ad ottenere superfici perfettamente speculari.

DURABILITÀ E BUONA ADESIONE ISOLMIX RASANTE 410 è una finitura ad alto contenuto sia di legante che di polimero. Questo gli conferisce un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici ed un'elevatissima adesione e conseguente continuità con il supporto ed un'eccellente durabilità nel tempo.

RESISTENZE MECCANICHE RASAFINO è un rasante fino, dagli utilizzi universali con buone resistenze meccaniche ad abrasione, dilavamento ed impatto. Queste caratteristiche ne permettono l'utilizzo sia come sottofondo che come finitura non colorata.

IL PRODOTTO IN SINTESI

BASE CEMENTO

**OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO**

GRANA IMPALPABILE

COLORE BIANCO

**PER USO INTERNO ED
ESTERNO**

CONFEZIONI DA 25KG

**APPLICABILE A
TEMPERATURE DA 5°C**

**MISCELAZIONE
MECCANICA**

**APPLICAZIONE CON
FRATTAZZO DI FERRO**

QUALITÀ'

- a grana finissima e basso spessore
- buona lavorabilità
- su sottofondo cementizi
- per interno, buono in esterno
- sottofondo di pitture, vernici e stucco
- ottimo rapporto qualità/prezzo

INTERVENTI Permette di consolidare l'intonaco di fondo per prolungare la durata della finitura. Ottimo per una rasatura in ambienti interni ed esterni, per usi civili e commerciali. Ideale per l'arredo urbano e zone a traffico intenso, resistente agli sbalzi termici e al gelo.

FONDI • intonaci e rasature cementizi • intonaci e rasature a base calce • calcestruzzo cellulare e mattoni in cemento • malta bastarda • pannelli in fibrocemento

DA NON UTILIZZARE

- su intonaci a base gesso se non primerizzati con ACRILPRIMER • su piastrelle smaltate, marmette di resina o cementizie, impermeabilizzanti a base cementizia, supporti deformabili, superfici metalliche • su gomma, PVC, legno, linoleum, isolanti con pellicola, membrane impermeabilizzanti non cementizie • con pietre naturali soggette a movimenti in presenza di umidità, fondi soggetti a continue risalite di umidità • per piscine, celle frigorifere e in sovrapposizione • come impermeabilizzante o sui sistemi esclusivi NX • in caso di forte vento o pioggia battente al momento dell'applicazione

POSA

RASATURA DI SOTTOFONDO:

APPLICAZIONE CON FRATTAZZO DI FERRO/SPUGNA Spalmare con il frattazzo di ferro una rasatura tirata a zero. Quando questa è asciugata (anche il giorno dopo), passare una seconda mano tirata a zero. Quando questa ha iniziato a "tirare" (cioè quando non è più morbida al tatto) iniziare a frattazzare con il frattazzo di spugna, preferibilmente senza bagnare. Oppure se la lavorazione lo richiede, bagnare con leggeri spruzzi d'acqua mediante un pennello. Non immergere mai il frattazzo nel secchio. Si consiglia di lasciar riposare circa 15 minuti il materiale prima dell'uso, di frattazzare solo quando inizia a tirare e di bagnare in modo uniforme per non lasciare aloni. Nel caso in cui si voglia frattazzare il materiale ancora morbido, ripassare con il frattazzo in modo leggero dopo che ha tirato

CONFORME ALLA NORMA

EN 998-1 GP CSIV W01

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	bianco / polvere
RESIDUO SOLIDO %	100%
MASSA VOLUMICA APPARENTE KG/L	Circa 1,1
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	Irritante importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	12 mesi in ambiente asciutto e ventilato
CONFEZIONI	25 kg
VOCE DOGANALE	3824 50 90

VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione dopo 28 gg (EN 1015-11):	> 15 N/mm ²
Resistenza a flessione dopo 28 gg (EN 1015-11):	> 5 N/mm ²
Adesione iniziale dopo 28 gg (EN 1015-12):	> 0,5 N/mm ²
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18) Kg/m ² .min0,5:	W1
Conducibilità termica (W/m*K) (EN 1745):	0,84
Permeabilità al vapore acqueo (μ) (EN 1745):	15/35
Reazione al fuoco:	A1

VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% UMIDITÀ RELATIVA)

Acqua di impasto:	aggiungere ca. 40% di acqua su una parte di RASOFINO
Prodotti complementari:	ACRILPRIMER
Consumo come da noi fornito:	1,6 kg/m ² per mm di spessore
Durata dell'impasto:	1 ora
Temperatura di applicazione:	+ 5°C /+ 35° C
Spessore:	da 1 a 2 mm
Granulometria:	impalpabile
Inizio presa:	≈ 3 ore
Fine presa:	≈ 6 ore
Densità malta indurita:	1,65 kg/l

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.