

HYDROFLATTING

IW02

VOCE DI CAPITOLATO

Flattig lucido trasparente all'acqua di finitura per superfici in legno, impermeabile, antimacchia, traspirante, rapida essiccazione, non ingiallente, protegge le superfici trattate dalle intemperie e dai raggi UV, indicato per gli ambienti più particolari come mare ed alta montagna. Garantisce alla superficie un'eccellente durata e mantenimento nel tempo non ingiallendo e non sfogliando. Facile da applicare e ottimo livellamento, anche per ambienti indoor abitati. Ideale per il fai da te.

ESENTE DA SOLVENTI

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

| | |
|--------------------------|--|
| RAPPORTO DI MISCELAZIONE | Pronto all'uso. Max 10% di acqua ; 15% di acqua per applicazione a spruzzo. Miscelare bene la confezione prima dell'utilizzo |
| Asciugatura a 20°C | 2h |
| Tempo fra le due mani | 6h |
| Consumo | 18-20 mq per kg, in funzione dell'assorbimento del supporto |

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

| | |
|---|--|
| COLORE /CONSISTENZA | Bianco / liquido |
| CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE | importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza |
| CONSERVAZIONE | 36 mesi in ambiente fresco |
| CONFEZIONI | 0,75Lt (scatoli da 6 pz), 2,5Lt (scatoli da 2pz), 5Lt |

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPERMEABILE rende le superfici trattate impermeabile, resistenti alla macchia e lisce, saturando le porosità.

TRASPIRABILITA' Consente la normale traspirabilità del materiale

RESISTENZA UV ED AGENTI ATMOSFERICI la sua formula alifatica impedisce l'ingiallimento dovuto all'esposizione dei raggi UV e dona elevatissima resistenza ad intemperie.

MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe, muschi, alghe e licheni .

APPLICAZIONE

Preparare il supporto e spolverare prima dell'applicazione. L'applicazione può essere effettuata con pennello, rullo o aerografo, consigliato in due mani. Diluire la prima mano con 10% di acqua.

CAMPI D'IMPIEGO

porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, perline, fioriere e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole; vetroresina; ferro battuto; metallo;

LIMITI D'IMPIEGO

Supporti bagnati o con umidità superiore al 10%; o unti di cera o oli ;



AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.